

## 相当规格

<b>AWS</b>	A5.9 ER309
<b>GB/T</b>	29713 S309
<b>EN ISO</b>	14343-A G 22 12 H
<b>YB/T</b>	5092 H10Cr24Ni13

## 特性与用途

熔敷金属为含22Cr-12Ni的稳定奥氏体组织，其中含有一定的铁素体组织，含碳量低，抗裂性佳，焊接性优异。适用于低碳不锈钢和覆面钢、SUS309S、耐热13Cr、18Cr钢或异种金属的焊接。

## 保护气体

98%Ar+2%O<sub>2</sub>

E<sub>4</sub>

## 注意事项

- 1、使用前请确认气体纯度，Ar纯度≥99.997%，O<sub>2</sub>纯度≥99.5%。
- 2、焊前必须对工件表面清除铁锈、油污、水分等杂质。
- 3、气体流量：20-25L/min；干伸长度：15-25mm。
- 4、焊接时，请根据具体工况选择最佳的过渡方式及热输入，以确保获得理想的性能和表面质量。

## 熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
AWS标准	0.12	1.0-2.5	0.30-0.65	0.03	0.03	23.0-25.0	12.0-14.0	0.75	0.75
YB/T标准	0.12	1.0-2.5	0.65	0.03	0.03	23.0-25.0	12.0-14.0	0.75	0.75
例值	0.020	2.37	0.51	0.019	0.014	23.5	13.5	0.011	0.03

## 熔敷金属机械性能

	抗拉强度 MPa	伸长率 %
AWS标准	≥550	≥30
YB/T标准	-	-
例值	585	37

## 适用焊接位置



## 推荐焊接参数：DCEP(DC+)

线径(mm)	0.8	1.0	1.2
焊接电流范围(A)	55-160	80-220	100-280
焊接电压范围(V)	14-24	15-28	15-29