

### 相当规格

<b>AWS</b>	SFA5.5 E8018-C1
<b>GB/T</b>	5117 E5518-N5P
<b>EN ISO</b>	2560-A E 46 6 2Ni B 3 2
	2560-B E5528-N5 P

### 特性与用途

铁粉低氢低温用手焊条, 在-60°C下冲击韧性极为优良。焊接效率高, 焊道美观, X-Ray性能优异。

适用于低温容器、2.5%Ni钢等的焊接。

### 注意事项

- 1、焊接前焊条要先经350~400°C烘干60分钟。
- 2、电流太高, 线能量过大时, 会引起冲击值下降, 为获得较好的冲击功, 应选用适当的焊接电流。
- 3、为防止起弧发生缺陷, 建议采用后退前进法焊接。

### 熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Ni
AWS标准	0.12	1.25	0.80	0.03	0.03	2.00-2.75
GB/T标准	0.12	1.25	0.80	0.03	0.03	2.00-2.75
例 值	0.089	1.06	0.32	0.017	0.010	2.17

### 熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值 J	PWHT
AWS标准	≥460	≥550	≥19	-60°C/≥27	605±15°C*1h
GB/T标准	≥460	≥550	≥17	-60°C/≥27	605±15°C*1h
例 值	499	580	28	-60°C/68	605±15°C*1h

### 适用焊接位置



### 推荐焊接参数(DCEP)

直径及长度(mm)		2.6X350	3.2X350	4.0X400	5.0X400
电流范围 (A)	平焊	70-100	100-140	140-180	180-230
	立、仰焊	60-90	90-130	120-160	-