

相当规格

AWS	SFA5.5 E9015-B3
GB/T	5118 E6215-2C1M
EN ISO	3580-A E (CrMo2) B 4 2 3580-B E6215-2C1M

特性与用途

低氢钠型含2.5%Cr-1%Mo珠光体热强钢直流反接专用焊条。可全位置焊接，焊前焊件需预热至 200-300°C。

主要用于工作温度在550°C以下珠光体热强钢结构，如高温高压管道、合成化工机械、石油裂化设备等。

注意事项

- 1、焊接前焊条要先经350~400°C烘干60分钟。
- 2、电弧宜短，建议采用后退前进法焊接，以避免起弧处发生气孔。

熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo
AWS标准	0.05-0.12	0.90	1.00	0.03	0.03	2.00-2.50	0.90-1.20
GB/T标准	0.05-0.12	0.90	1.00	0.03	0.03	2.00-2.50	0.90-1.20
例 值	0.076	0.65	0.43	0.012	0.009	2.35	1.09

熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	PWHT
AWS标准	≥530	≥620	≥17	690±15°C*1h
GB/T标准	≥530	≥620	≥15	690±15°C*1h
例 值	550	650	21	690±15°C*1h

适用焊接位置



推荐焊接参数(DCEP)

直径及长度(mm)		2.6X350	3.2X350	4.0X400	5.0X400
电流范围 (A)	平焊	70-120	90-130	140-190	170-220
	立、仰焊	60-110	80-120	120-160	-